

APLICACIÓN: OLLAS

FICHA TÉCNICA

	Análisis Químico					Análisis Físico					
	Al ₂ O ₃ (%)	SiO ₂ (%)	P ₂ O ₅	Cr ₂ O ₃	Otros (%)	Maxima Temp. De Trabajo (°C)	Densidad (gr/cm ³)	MOR (Kg/cm ²) @1450 °C	CCS (Kg/cm ²) @1450 °C	Porosidad (%) Max @1450 °C	Cambio Lineal Permanente (%)
CINAPLAST 90 CR	90.50	1.50	3.20	4.30	balance	1870	3.18	---	---	---	---
CONCRETO CR-AL (CINALOW 90 SP)	92.80	0.10	---	---	balance	1800	3.00	220.00	650.00	---	+ 0.10
CINACAST 55	55.40	39.90	---	---	balance	1600	1.88	116.00	255.00	---	1.00
CINACAST 60	61.80	30.10	---	---	balance	1540	2.20	65.00	250.00	---	0.50

1.- USO

Para aplicaciones en la reparación de las paredes de la olla, para el recubrimiento de la estructura metálica. Usado también para el vaciado de piezas especiales tales como: Well Block y para las zonas de impacto.

2.- SEGURIDAD

USE el material de acuerdo a nuestra especificación técnica.

NUNCA use el producto fuera de la aplicación para la cual fue diseñado.

USE equipo de seguridad (guantes, lentes, tapones auditivos, mascarilla y chamarra anti-flama).

USE el equipo y maquinaria adecuado para la aplicación del producto.

3.- MANEJO

EVITE el uso de material que no venga en su empaque original o dañado durante el transporte.

APLIQUE el producto en su totalidad una vez abierto.

DESECHE los excedentes o residuos de material en depósitos específicos y disponga de acuerdo a su normatividad.

4.- ALMACENAMIENTO

CONSERVE el producto almacenado y sellado en condiciones de temperatura ambiente (25°C) preferentemente.

VERIFIQUE la caducidad del producto antes de usarse, si tiene alguna duda consulte a su Agente de Ventas **CINASA**.

5.- UNIDAD DE EMPAQUE

CINAPLAST 90 CR
30 Kg por Caja

CONCRETO CR-AL
CINALOW 90 SP
25 Kg por bolsa

